



ААМикс

оборудование
для производства
сухих смесей

www.isilos.ru
info@isilos.ru

(812) 408-41-82
многоканальный

Базовые рецептуры сухих смесей

ВАЖНО! Данные рецептуры базовые и нуждаются в корректировке технологом с учетом местных материалов.

При установке заводов ААМикс мы предоставляем услуги опытного технолога для отладки процесса и составов смесей. Также мы предоставляем места закупки добавок – прямым крупным импортерам.

Предложение работы под маркой ААМикс:

Мы предлагаем комплектное создание производства сухих строительных смесей «под ключ». Вы получите полностью работающий завод с производительностью от 5 до 30 тонн в час. Работа под маркой ААМикс дает следующие преимущества:

1. Все рецептуры и составы будут отлажены нашим опытным технологом.
2. Раз в 3-4 месяца наш технолог будет контролировать качество и процесс производства.
3. Вам будут предоставлены рекламные материалы, самые популярные составы для производства.
4. Мешки для смесей будут в едином узнаваемом дизайне, дешевле, чем покупать обычные на местном рынке.
5. Вам будет сделан ваш брендированный сайт + интернет магазин с доставкой и оплатой онлайн + вы будете опубликованы на Яндекс.Маркете (более 50% продаж онлайн). Все будет под единой узнаваемой маркой СанниМикс.
6. Будут постоянно создаваться видеоматериалы по работе со смесями + полное постоянное присутствие на профессиональном портале <https://www.allbeton.ru/>

Стоимость работы под нашей маркой 2% от продаж (то есть мы заинтересованы чтобы вы производили лучше и продавали больше + разовый установочный платеж 1,5 млн. руб.)
По вопросам работы пишите info@sunnymix.ru

Рецепты

Штукатурка фасадная

1. Цемент - 18%
2. Песок (0,63) - довести до 100%
3. Известь (желательно) - 2-4%
4. Мука известняковая - 5-10%
5. Meilose 40 (Wekcelo 75) - 0,1%
6. StarPol 136 - 0,07%



ААМикс

оборудование
для производства
сухих смесей

www.isilos.ru
info@isilos.ru

(812) 408-41-82
многоканальный

7. Dairen 3510 - 1-1,5%
8. Ligafob 50 - 0,2%
9. Berolan LP-W1 - 0,01%

Штукатурка внутренняя цементная

1. Цемент - 18%
2. Песок (0,63) - довести до 100%
3. Известь (желательно) - 2-4%
4. Мука известняковая - 5-10%
5. Meilose 40 - 0,1%
6. StarPol 136 - 0,07%
9. Berolan LP-W1 - 0,01%

Штукатурка финишная

1. Цемент - 23%
2. Мука известняковая (микрокальцит) - до 100%
3. Meilose 5222 - 0,35%
4. Dairen 3510 - 1-1,5%

или

Штукатурка финишная

1. Цемент - 23%
2. Мука известняковая (микрокальцит) - до 100%
3. Meilose 40 - 0,3%
4. StarPol 136 - 0,06%
5. Dairen 3510 - 1-1,5%

Затирка для швов

1. Цемент белый или серый - 26%
2. Микрокальцит - до 100%
3. Meilose 40 - 0,2%
4. StarPol 136 - 0,08%
5. Dairen 3510 - 1,5-2,5%
6. Berolan LP-W1 - 0,01%



ААМикс

оборудование
для производства
сухих смесей

www.isilos.ru
info@isilos.ru

(812) 408-41-82
многоканальный

Пол наливной (стяжка)

1. Цемент - 28%
2. Песок (0,63) - довести до100%
3. Мука известняковая - 5-18%
4. Sika Viscocrete 225 - 0,1-0,2%
5. Wekcelo 400 - 0,05-0,12%
6. Peramin 50 - 0,12%

Пол наливной гипсовый

1. Гипс высокопрочный - 30%
2. Цемент - 6%
3. Песок (0,63) - довести до100%
4. Мука известняковая - 5-18%
5. Sika Viscocrete 225 - 0,1-0,2%
6. Wekcelo 400 - 0,05-0,1%
7. Peramin 50 - 0,12%
8. Ретардан 2025 (Винная кислота) — 0,05-0,15%

Клей плиточный (базовый)

1. Цемент - 30%
2. Песок (0,63) - довести до100%
3. Мука известняковая - 5-12%
4. Meilose 70 - 0,16%
5. StarPol 136 - 0,08%

Клей плиточный (усиленный)

1. Цемент - 30%
2. Песок (0,63) - довести до100%
3. Мука известняковая - 5-12%
4. Meilose 70 - 0,16%
5. StarPol 136 - 0,08%
6. Dairen 1400 (RPP-101) – 1%

Штукатурка гипсовая

1. Гипс Г5 — до 100%
2. Мука известняковая - 0-40%



ААМикс

оборудование
для производства
сухих смесей

www.isilos.ru
info@isilos.ru

(812) 408-41-82
многоканальный

3. Известь — 2%
4. Перлит — 0-2%
5. Meilose 5220 (5213) – 0,18%
6. Starpol 136 – 0,06%
7. Винная кислота — 0,05-0,15%
8. Berolan LP-W1 – 0,01

или

Штукатурка гипсовая

1. Гипс Г5 — до 100%
2. Мука известняковая - 0-40%
3. Перлит — 0-2%
4. Meilose 5220 – 0,18%
5. Starpol 136 – 0,06%
6. Retardan 2025 — 0,05-0,15%
7. Berolan LP-W1 – 0,01

Шпатлевка гипсовая

1. Гипс Г5 — 40-60%
2. Микрокальцит — до 100%
3. Известь - 1%
4. Meilose 5222 – 0,35%
5. Dairen 3510 – 1-1,5%
6. Retardan 2025 – 0,05-0,15%

Шпатлевка полимерная

1. Микрокальцит (Микродоломит) - до 100%
2. Известь — 1%
3. Meilose 5222 – 0,32%
4. StarPol 136 – 0,07%
5. Dairen 3510 – 1-1,5%
6. Ligafob 90 – 0,2%

или

Шпатлевка полимерная

7. Микрокальцит (Микродоломит) - до 100%



ААМикс

оборудование
для производства
сухих смесей

www.isilos.ru
info@isilos.ru

(812) 408-41-82
многоканальный

8. Известь — 1%
9. Meilose РМК 70Z – 0,2%
10. StarPol 136 – 0,12%
11. RPP 101 – 1-1,5%
12. Ligafob 90 – 0,2%
13. Berolan LP-W1 – 0,01

Пол наливной гипсовый для толщины слоя (3 – 30 мм) - для сухих помещений

1. Гипс высокопрочный Г16(13) - 30%
2. Цемент ПЦ 400 Д20 - 4-6%
3. Песок (0,63) - довести до100%
4. Мука известняковая - 0-5-18% (подобрать по отсутствию расслоения)
5. Sika Viscocrete 225 - 0,1-0,2%
6. Wekcelo 400 - 0,05-0,1%
7. Peramin 50 - 0,12%
8. Ретардан 2025 (Винная кислота) — 0,05-0,15%
9. Dairen 1200 — 2%

Самовыравнивающийся состав для

толщины слоя (3 – 30 мм) — сделать труднее,
требуется доводка в лаборатории именно под имеющуюся
минералку (проблемы с расслоением и усадкой-
трещиностойкостью)

Цемент ПЦ 500 Д0 - 28%
Цемент глиноземистый - 3-5 %
Песок - довести до 100%
Известняковая мука - 5–15%
Гипс Г16(13) - 1,5– 4%
Sika Viscocrete 225 - 0,12–0,18%
Peramin DEFOAM 50 - 0,12%
Wekcelo 400 - 0,04–0,1%
Dairen 1200 - 1,5–2,5%
Карбонат лития - 0,1%
Винная кислота - 0,05–0,2%

Пол наливной на Г-5



ААМикс

оборудование
для производства
сухих смесей

www.isilos.ru
info@isilos.ru

(812) 408-41-82
многоканальный

1. Гипс - 60%
2. Цемент серый - 3%
3. Песок (0,63) - довести до 100%
4. Viscocrete 225 - 0,15-0,25%
5. Peramin 50 - 0,12%
6. Wekcelo 400 - 0,04-0,07%
7. Замедлитель - по необходимому времени
8. Dairen 1200 - 1,5-2,5%
9. Микрокремнезем (диатомит, метакаолин)
(желательно) - 1,5-2%

Водо/твердое - 0,25-0,28 (не превышать)

Клей для газобетона (рецептура 1)

1. Цемент - 28%
2. Песок (0,63) - довести до 100%
3. Мука известняковая - 5-10%
4. Wekcelo 150 - 0,24%
5. StarPol 136 - 0,06%
6. Dairen 1400 (RPP-102) – 1,5-2%
7. Berolan LP W1 - 0,03%

Клей для газосиликата (рецептура 2)

1. Цемент - 28%
2. Песок (0,63) - довести до 100%
3. Мука известняковая - 5-10%
4. Wekcelo 552 - 0,24-0,3%
5. Dairen 1400 (RPP-102) – 1-1,5%
6. Berolan LP W1 - 0,02%

Клей для газосиликата (эконом)

1. Цемент - 28%
2. Песок (0,63) - довести до 100%
3. Мука известняковая - 5-10%
4. Wekcelo 552 - 0,24-0,3%



ААМикс

оборудование
для производства
сухих смесей

www.isilos.ru
info@isilos.ru

(812) 408-41-82
многоканальный

5. Berolan LP W1 - 0,02%

Гидроизоляция обмазочная (жесткая)

Dairen 3510 20

Wekcelo 75 0,58

СЛЮДА СМД -1-630 10

ЦЕМЕНТ ПЦ 500-Д0 250

ПЕСОК 0 - 0,5 220

Гидроизоляция жесткая (настоящая)

Цемент ПЦ 500Д0 - 40%

Песок 0-0,315мм - до 100%

Мука известняковая (0-0,100мм) - 5-15%

Асронал S430 - 8-12%

Формиат кальция - 1%

Волокно полипропиленовое (6мм) - 0-0,5%